

Naziv proizvoda	Polipropilenski granulat HIPOLEN P
Oznaka tipa	FY 6
Tip polimera	Polipropilen homopolimer
Preporučeni tip prerade	Ekstruzija duvanog ili ravnog filma za sečene trake (rafiju)
Namena	<ul style="list-style-type: none"> • Trake za baliranje • Predivo niske finoće za kanap i užad • Pletene vreće • Grubo predivo za industrijske artikle
Opšte karakteristike proizvoda	HIPOLEN P FY 6 je polipropilenski homopolimer niske tečljivosti namenjen za vezivo od sečenih traka niske finoće. Viskozitet rastopa je optimalizovan za postizanje visokog stepena fibrilacije traka, što osigurava visoku produktivnost prerade. U zavisnosti od stepena istezanja predivo od FY 6 dostiže veoma visoke vrednosti prekidne čvrstoće. Ujednačene molekulske karakteristike polimera obezbeđuju konstantnu vrednost skupljanja nakon istezanja i termofiksiranja traka. Pređa od FY 6 zamenjuje prirodno vezivo od konoplja, jute i sisala.
Pakovanje i označavanje	HIPOLEN P se pakuje u dvoslojne ventil vreće po 25 kg i isporučuje na paletama. Na paleti se nalazi 1375 kg proizvoda zapakovanog u 55 vreća, složenih u 11 redova. Dimenzije palete obavijene termoskupljajućom folijom su: dužina 1300 mm, širina 1100 mm i visina približno 2000 mm. Na svakoj vreći su odštampani podaci o tipu proizvoda, sa brojevima lota i šarže.
Uslovi skladištenja	Paleta sa PP granulatom se skladište u prostorima zaštićenim od sunčevog zračenja i vlage, na temperaturama od 0°C do +40°C. U skladišnim prostorima moraju biti sprovedene uobičajene mere protivpožarne zaštite. Najmanje 8 sati pre prerade preporučuje se kondicioniranje PP granulata na ambijentnoj temperaturi u proizvodnoj hali.

Karakteristika	Metoda testiranja	Nominalna vrednost	Jedinica	Tolerancija
Brzina tečenja rastopa MFR	ASTM D1238(230°C; 2,16 kg)	2,3	g/10 min	1,8 – 2,8
Ineks izotaktičnosti	ISO/DIS 1873-1	98	g/cm ³	96,5 – 99,5
Čvrstoća na granici razvlačenja	ASTM D638	31	MPa	
Modul elastičnosti savijanjem	ASTM D790	1400	MPa	
Otpornost na udar po Izodu	ASTM D256 (23°C, sa urezom)	4,0	kJ/m ²	

Informacije i tehnički parametri koji su navedeni u ovoj specifikaciji predstavljaju samo karakteristične vrednosti i preporuke u skladu sa dobrom industrijskom praksom. Specifikacija proizvoda je data sa namerom da posluži kao orijentacija pri izboru tipa materijala, međutim Hipol ne može preuzeti odgovornost za adekvatan izbor i primenu proizvoda, s obzirom da specifični zahtevi prerade i primene krajnjeg proizvoda nisu uvek poznati. Korisnik proizvoda preuzima odgovornost za pravilan izbor tipa polimera za konkretnu namenu, kao i za primenu vlastitih procedura i iskustava u preradi, u cilju ispunjenja zahteva vezanih za krajnje proizvode.

TDS-153-21-01/01

ENERGREEN MTB DOO
 Augusta Cesarca 5
 21000 Novi Sad, Srbija
 Tel: +381 (0)21 66-11-111, 064/5-00000-2
 Fax:+381 (0)21 63-022-83

Matični broj: 20599774
 Šifra delatnosti: 4932
 PIB: 106428252
 Tekući račun: 205-200130-31
 Komercijalna banka a.d. Filijala Novi Sad