

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE AGRO PELETA OD 100% SOJINE SLAME
PREMA ISO STANDARDIMA ZA PELET OD BIOMASE:

Parametri	ISO Standard	jedinica	ENERGREEN MTB AGRO PELET OD 100% SOJINE SLAME	GRANIČNE VREDNOSTI ISO 17225-6 ZA AGRO PELET	
				A	B
Dužina ($3,15 \leq L \leq 40$ mm)	ISO 17829	[%]	97,9	-	-
Prečnik	ISO 17829	[mm]	6,0	6 ili 8 ± 1	6 ili 8 ± 1
Sitovna analiza (< 3,15 mm)	ISO 18846	[%]	Max 2,0	≤ 2	≤ 3
Mehanička postojanost	ISO 17831-1	[%]	96,5	$\geq 97,5$	≥ 96
Nasipna gustina	ISO 17828	[kg/m ³]	Max 670	$750 \geq NG \geq 600$	$750 \geq NG \geq 600$
Ukupna vlaga	ISO 18134-2	[%]	Max 7,5	≤ 12	≤ 15
Pepeo	ISO 18122	[%]	Max 5,0	$\leq 6,0$	≤ 10
Neto kalorijska vrednost	ISO 18125	[MJ/kg]	Min 17,0	$\geq 16,5$	$\geq 16,5$
Bruto kalorijska vrednost	ISO 18125	[MJ/kg]	Min 19,0	-	-