

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 100% DRVENOG PELETA
PREMA ISO STANDARDIMA ZA DRVENI PELET:**

Parametri	ISO Standard	jedinica	ENERGREEN MTB 100% DRVENI PELET	GRANIČNE VREDNOSTI ISO 17225-2 ZA DRVENI PELET	
				A1	A2
Dužina ($3,15 \leq L \leq 40$ mm)	ISO 17829	[%]	98,5	> 98,5 / > 98	> 98,5 / > 98
Prečnik	ISO 17829	[mm]	6	6 ili 8 ± 1	6 ili 8 ± 1
Sitovna analiza (< 3,15 mm)	ISO 18846	[%]	Max 1,0	$\leq 0,5 / \leq 1$	$\leq 0,5 / \leq 1$
Mehanička postojanost	ISO 17831-1	[%]	97,5	≥ 98	$\geq 97,5$
Nasipna gustina	ISO 17828	[kg/m ³]	Max 650	$750 \geq NG \geq 600$	$750 \geq NG \geq 600$
Ukupna vlaga	ISO 18134-2	[%]	Max 7,5	≤ 10	≤ 10
Pepeo	ISO 18122	[%]	Max 1,0	$\leq 0,7$	$\leq 1,2$
Neto kalorijska vrednost	ISO 18125	[MJ/kg]	Min 17,0	$\geq 16,5$	$\geq 16,5$
Bruto kalorijska vrednost	ISO 18125	[MJ/kg]	Min 19,0	-	-